



EOL-0006

ISI DİRENÇLİ ÜST LAK

EOL-0006 rotogravür ve flekso baskıya uygun NC bazlı ısı dirençli üst laktır.

Ürün Adı:Isı Dirençli Üst Lak

Ürün Kodu:EOL-0006

Katı Madde:28+/-2

Baskı Methodu:Rotogravür ve flekso

Üretim Vizkositesi:20-25 sn (DIN CUP 4 25 C)

Baskı Vizkositesi: Rotogravür :14-15 sn(DIN CUP 4 25 C)

Flekso : 20-22 sn(DIN CUP 4 25 C)

İnceltici: Rotogravür :50%Etil Asetat 50% Etil Alkol

Flekso : 20%Etil Asetat 80% Etil Alkol

Uygulama Miktarı: 1-2 gr/m²

Kullanım Alanı: Özellikle yüksek ısı yapışma istenen düz baskı işlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiş üst laktır.Aynı zamanda baskılı yüzeye sürtünme direnci ve parlaklık sağlar.

Kullanım Süresi:EOL-0006 Isı Dirençli Üst Lak hava geçirmeyen orjinal ambalajlarda 1 yıl muhafaza edilir.

Not:Yukarıdaki bilgiler laboratuvar test sonuçlarımıza dayanmaktadır.Uygulama şartlarındaki farklılıklar verileri değiştirebilir.Bu gibi durumlarda teknik departmanımıza başvurunuz.